

ResiFIX

Prehľad variantov

	ResiFIX VYSF				ResiFIX VY ECO SF	ResiFIX PYSF				Resifix EY	
	300	345	410	300	300	165	300	345	410	300SF	420SF
Objem [ml]	280	345	410	300	300	165	300	345	410	585	585
Premiešavacia tryska 											
Typ	Štandard			Zimná	Štandard	Štandard				Štandard	
Trvanlivosť (neotvorené)*	18 mesiacov			12 M.	12 mesiacov	12 mesiacov	18 mesiacov		24 mesiacov		
Závitová tyč 	trieda 4.6, 5.8, 8.8 nerezová oceľ				trieda 4.6, 5.8, 8.8 nerezová oceľ	trieda 4.6, 5.8, 8.8 nerezová oceľ		trieda 4.6, 5.8, 8.8 nerezová oceľ			
Výstuže 	✓				✓ (Varianta 7)	✗				✓	
Option 1 Certifikát pre betón s trhlinami (Varianta 1)											
Option 7 Certifikát pre betón bez trhlín (Varianta 7)											
Rebar Certifikát pre dodatočne osadené výstuže spojov					✗	✗					
Certifikát pre otvory vrtané diamantom	✗				✗	✗		✓ Dodatačne nainštalovaná výstuž			
Masonry Certifikát pre murivo								✗			
R 120 Certifikát požiarnej odolnosti (R120)					✗	✗		 dodatačne nainštalovaná výstuž			
Použitie v seizmickom zaťažení						✗					
LEED tested Emisie v uzavretom priestore	✓				✓	✓		✓			
Bez styrénu	✓				✓	✓		✓			
Výkon v betóne bez trhlín C20/25 (M10-90, 5.8)											
Výkon v dutých tehliach HLz 12 (M10-130)								✗			
Vlhké vrtané diery	✓				✓	✓		✓			
Diery plnej vody	✓				✓	✓		✓			
Vhodné pre styk s pitnou vodou	✓				✗	✗		✓			
Min. teplota betónu	≥ -10°C		≥ -20°C		≥ -5°C	≥ -5°C		≥ 0°C		≥ +5°C	
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	-40°C až +120°C				-40°C až +80°C		-40°C až +80°C		-40°C – +72°C		
Chemická odolnosť	veľmi vysoká				vysoká	vysoká		vysoká			
Zápach	malý				stredný	stredný		stredný			

Nebezpečenstvo znečistenia prírodného kameňa. Pred použitím doporučujeme 5 dňový test.
Všetky kartušky sa môžu používať po otvorení až do dátumu expirácie, ak sa znovu uzavrujú viečkom alebo po výmene miešacej trysky.